

ALLMÄN INFORMATION OM WOLFRAMELEKTRODER

BELASTNINGSTABELL

Diameter elektrod	AC	DC
1,0 mm	15-80 A	20-80 A
1,6 mm	70-150 A	60-150 A
2,4 mm	110-210 A	140-250 A
3,2 mm	150-250 A	225-330 A
4,0 mm	240-350 A	310-480 A
4,8 mm	330-420 A	450-550 A

GRÖN Wolframelektrod med 100% ren wolfram för växelströmssvetsning av aluminium och dess legeringar.

RÖD Wolframelektrod med 2% torium för likströmssvetsning av rostfritt, stål, koppar och titan m.m.

GULD Wolframelektrod med 1,5% lantan för svetsning med både lik- och växelström.

GRÅ Wolframelektrod med 2% cerium för svetsning med både lik- och växelström.

VIT Wolframelektrod med 0,9% zirkonium för växelströmssvetsning.

SVART Wolframelektrod med 1,0% lantan för svetsning med både lik- och växelström.

BLÅ Wolframelektrod med utmärkta tänd-egenskaper för både lik- och växelströmssvetsning.

MULTI-STRIKE